

PR1225**Univerzális Tapadóhíd**

OTTO Primer 1225

Műszaki adatlap

Tulajdonságok:

- Alapozó az ásványi anyagokhoz, nedvszívókhoz és bizonyos fémekhez, illetve néhány műanyaghoz való tapadás javítására
- Szellőztetési idő minimum 30 perc (maximum 3 óra)
- Filmalkotás
- Toluol-mentes

Különleges megjegyzések:

Az alapozót OTTO tömítőanyagokhoz/ragasztókhoz fejlesztették ki annak érdekében, hogy kombinációban optimális szavatosságot biztosítson. Az OTTO tömítőanyagokkal/ragasztókkal való kölcsönhatást/kompatibilitást az általunk használt technológiákkal tesztelték és hagyták jóvá. A fent nem említett egyéb OTTO termékcsoporthoz, szubsztrátumok vagy bevonatok esetében előzetes vizsgálatokat ajánlunk. Ne vigyen fel alapozókat és tisztítórégeket az fugafelületeken és a ragasztófelületeken túl, hogy elkerülje a szennyeződést és látható változásokat.

Műszaki adatok:

Szellőztetési idő 23 °C/50 % rLf [perc] > 30 (1)

Fogyasztás a szubsztrát abszorpciós kapacitásától függően [g/m²] ~ 100 - 200

Sűrűség + 23 °C-on [g/cm³] ~ 1,0

Tárolási stabilitás 23 °C/50 % rLf [hónapok] 9

1) A magasabb hőmérséklet lerövidíti, az alacsonyabb meghosszabbítja a szellőztetési időt

Ezeknek az értékeknek nem célja specifikációk létrehozása. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az OTTO-CHEMIE specifikációinak kidolgozása előtt.

www.ottoszilikon.hu

Email: ottoszilikonok@gmail.com

Szilikonok - Akrilok - Ragasztóanyagok - Pu habok

Gyártó: Hermann Otto GmbH, Deutschland



Előkezelés:

A ragasztófelületeket meg kell tisztítani, majd minden szennyeződést, például kioldószereket, tartósítószereket, zsír, olaj, por, víz, régi ragasztók/tömítőanyagok és egyéb ragasztóanyagok, amelyek rontják a tapadást el kell távolítani. Tisztítás OTTO T tisztítóval (száradási idő kb. 1 perc) és tiszta, szőszmentes ruhával.

Alkalmazási megjegyzések:

Alapozó alkalmazás porózus szubsztrátumokhoz (pl. beton) ecsettel. Alapozó alkalmazása nem porózus szubsztrátumokon (pl. fémeken és műanyagokon) szőszmentes ruhával és nem ecsettel.

Vigyen fel alapozót tiszta ruhával/filccel vagy megfelelő papírtörllővel, ne használjon ecsetet. Primer alkalmazása vékony és egyenletes rétegben történjen, a felesleges alapozó filmréteget alkot, mely befolyásolja a tapadást. Legalább 30 perces szárítási idő szükséges. Az alapozó munka utáni idő a további feldolgozásig több óra is lehet, ha lehet kerüljük a szennyeződés felhalmozódását. A feldolgozás és az alkalmazás során lehetséges hatások nagy száma miatt a felhasználó mindig végezzen próba alkalmazást. A felhasználás konkrét időpontját a tartály lenyomatából kell venni, és be kell tartani.

Szállítási forma:

	100 ml Alu palack	1000 ml Alu palack
	PR1225-50	PR1225-55
Csomagolási egység / doboz	15	5
Darab/Raklap	-	-

Biztonsági utasítások:

Kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.

Megsemmisítés:

A megsemmisítésre vonatkozó utasításokat lásd a biztonsági adatlapon.

Felelősség a hibákért:

A kiadványban szereplő összes információ az aktuális műszaki ismereteken és tapasztalatokon alapul.

Nem mentesítik a felhasználót a saját tesztjeik és vizsgálataik alól a feldolgozás és alkalmazás során bekövetkező lehetséges hatások nagy száma miatt. A dokumentumban szereplő információk és az Otto-Chemie e dokumentummal kapcsolatos nyilatkozatai nem minősülnek garanciának. Ahhoz, hogy a garancianyilatkozatok érvényesek legyen, külön Otto-Chemie írásbeli nyilatkozatot szükséges. Az adatlapon megadott jellemzők átfogóan és részletesen határozzák meg a szállítási termék tulajdonságait. Felhasználási javaslatok nem jelentenek biztosítékot az ajánlott célra való alkalmasságra. Fenntartjuk a termék műszaki fejlődése és az új fejlesztések kapcsán felmerülő hozzáigazítás jogát.

A kérdés esetén rendelkezésükre állunk, különleges alkalmazás felmerülő problémák esetén is.

Ha az alkalmazás, amelyre termékeinket felhasználják, a következőkre vonatkozik:

hivatalos jóváhagyási követelmény, a felhasználó felelős ezen engedélyek megszerzéséért.

Ajánlásaink nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettség alól, hogy figyelembe kell venni a harmadik felek jogaiba való beavatkozás lehetőségét, és szükség esetén tisztázni kell azokat.

www.ottoszilikon.hu

Email: ottoszilikonok@gmail.com

Szilikonok - Akrilok - Ragasztóanyagok - Pu habok

Gyártó: Hermann Otto GmbH, Deutschland

