

OFWRD

Kádszegély tömítőszalag

OTTOFLEX®

Wannenrand-Dichtband

Műszaki adatlap

Polipropilén gyapjú, butil kaucsuk gumival

Beltéri felhasználásra

Tulajdonságok:

- Rugalmas tömítőszalag
- Beépített öntapadó butil szalag a könnyű rögzítéshez leválasztó fóliával
- Kompatibilis az OTTO szilikon tömítőanyagokkal
- Biztonságos csatlakozás OTTOFLEX® folyékony fóliával / tömítőmasszával/ vízszigetelő lemezzel
- Biztonságos tömítés a kádon
- Rendkívül rugalmas és szakadásálló

Alkalmazási területek:

- Tömítőszalag a zuhany vagy kád és a fal közötti rugalmas tömítéshez.
- Összekötő tömítés párás és nedves helyiségekben, kerámia burkolatok és természetes kő alatti területekhez.

Szabványok és vizsgálatok:

- Megfelel a DIN 18534 szerinti W0-I és W1-I vízterhelési osztályoknak
- Megfelel a W1, W2, W3 és W4 feszültségosztályoknak az ÖNORM B 3407 szerint

Műszaki adatok:

Színe	szürke
Teljes szélesség [mm]	100
Az öntapadó butilréteg szélessége [mm]	20
Teljes vastagság [mm]	~ 1.3
Anyagsúly [g/m ²]	~ 1110
Hőmérsékletállóság [°C]-tól/-ig	- 30 / + 60
Feltörési nyomás [bar]	~ 1,8

www.ottoszilikon.hu
Email: ottoszilikonok@gmail.com

Szilikonok - Akrilok - Ragasztóanyagok - Pu habok
Gyártó: Hermann Otto GmbH, Deutschland



Maximális hosszirányú húzóerő vizsgálati hossz 15 mm (DIN EN ISO 527-3) [N]	~ 84
Maximális keresztirányú húzóerő vizsgálati hossz 15 mm (DIN EN ISO 527-3) [N]	~ 14
Szakadási nyúlás hosszirányban (DIN EN ISO 527-3) [%]	~ 78
Keresztirányú szakadási nyúlás (DIN EN ISO 527-3) [%]	~ 350
Tárolási stabilitás 23 °C/50% relatív páratartalom mellett [hónapok]	18

Ezeknek az értékeknek nem célja specifikációk létrehozása. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az OTTO-CHEMIE-vel a specifikációk létrehozása előtt.

Használati utasítás:

Az OTTOFLEX® Kádszegély tömítőszalagot az öntapadó csík segítségével a megtisztított kádperemre rögzítjük. A rendszer tömítettségének biztosítása érdekében kerülni kell a hajtásokat vagy a légzéseket. Helyezze a kád szélét szigetelő szalagot befelé a kád szélére.

Szükség esetén az egyoldalas öntapadó OTTOFLEX® hangszigetelő szalag a kád szélét szigetelő szalagra (az öntapadó szalag hátoldalára) rögzíthető.

A szalag rögzítése a falhoz a kád igazítása és rögzítése után:

1. változat: A szalag beépítése a folyadékkal feldolgozott kompozit tömítésbe. A kompozit tömítéssé való feldolgozáshoz az első réteget (OTTOFLEX® folyékony fólia vagy OTTOFLEX® kenhető habarcsot) felvisszük a falra, és belehelyezzük a kád szélét szigetelő szalagot. A kompozit tömítés második felvitelével a szalag átdolgozásra kerül és így beágyazódik. A kompozit tömítés megszáradása után történhet a burkolás.
2. változat: Vigye fel a szalagot az OTTOFLEX® Hajlaterősítő szalagra. A szalagot az OTTOCOLL® M 500 vagy M 595 segítségével a teljes felületen az OTTOFLEX® Hajlaterősítő szalagot felragasztják, majd a teljes felületen átdolgozzák OTTOCOLL® M 500 vagy M 595 segítségével. A ragasztó megszáradását követően, kezdődhet a burkolás.

Végül a rugalmas hézag-tömítést a csempe széle és a kád széle között megfelelő szaniter tömítőanyaggal (pl. OTTOSEAL® S 100, OTTOSEAL® S105, OTTOSEAL® S 130 vagy hasonló) kell elvégezni. Szükség esetén, alkalmazzon zártcellás fugakitöltő körzsinórt (pl. OTTOCORD PE-B2). A feldolgozás és alkalmazás során a lehetséges hatások nagy száma miatt a feldolgozónak mindig próbafeldolgozást és alkalmazást kell végeznie.

Szállítási formátum:

Szélesség	Rendelési egység	Rendelési kód
10cm	1 tekercs (4méteres)	OFWRD4
10cm	1 tekercs (25méteres)	OFWRD25

www.ottoszilikon.hu

Email: ottoszilikonok@gmail.com

Szilikonok - Akrilok - Ragasztóanyagok - Pu habok
Gyártó: Hermann Otto GmbH, Deutschland



Ártalmatlanítás:

A termékmaradványok kevert műanyagként a kereskedelmi hulladékkal együtt ártalmatlaníthatók. A csomagolás (kartondobozok, fólia) újra hasznosítható anyag, ezért azt újra kell hasznosítani

Felelősség a hibákért:

A kiadványban szereplő összes információ az aktuális műszaki ismereteken és tapasztalatokon alapul.

Nem mentesítik a felhasználót a saját tesztjeik és vizsgálataik alól a feldolgozás és alkalmazás során bekövetkező lehetséges hatások nagy száma miatt. A dokumentumban szereplő információk és az Otto-Chemie e dokumentummal kapcsolatos nyilatkozatai nem minősülnek garanciának. Ahhoz, hogy a garancianyilatkozatok érvényesek legyen, külön Otto-Chemie írásbeli nyilatkozat szükséges. Az adatlapon megadott jellemzők átfogóan és részletesen határozzák meg a termék tulajdonságait. Felhasználási javaslatok nem jelentenek biztosítékot az ajánlott célra való alkalmasságra. Fenntartjuk a termék műszaki fejlődése és az új fejlesztések kapcsán felmerülő hozzáigazítás jogát.

A kérdés esetén rendelkezésükre állunk, különleges alkalmazás felmerülő problémák esetén is.

Ha az alkalmazás, amelyre termékeinket felhasználják, a következőkre vonatkozik:

hivatalos jóváhagyási követelmény, a felhasználó felelős ezen engedélyek megszerzéséért.

Ajánlásaink nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettség alól, hogy figyelembe kell venni a harmadik felek jogaiba való beavatkozás lehetőségét és szükség esetén tisztázni kell azokat. A többi illetően az Általános Szerződési Feltételeinkre hivatkozunk, különös tekintettel a bármilyen felelősségi a hibákért. Feltételeinket megtalálja a <http://www.otto-chemie.de> oldalon

www.ottoszilikon.hu

Email: ottoszilikonok@gmail.com

Szilikonok - Akrilok - Ragasztóanyagok - Pu habok
Gyártó: Hermann Otto GmbH, Deutschland

