

FIXBA

Kétoldalas öntapadó rögzítőszalag

OTTOTAPE Fixierband

Műszaki adatlap**Tulajdonságok:**

- Kétoldalas ragasztó tiszta akrilát PE hab szalag
- Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló
- Rendkívüli ellenállás a lágyítószerekkel szemben.
- A polietilén hab tartósan rugalmas marad.
- Nagyon jó tapadás sima felületeken.
- A magas kezdeti tapadás megfelelő alkalmazási biztonságot nyújt közvetlenül a beépítés után.
- Nem károsítja a tükör bevonatát
- Rezgéscsillapító és a csatlakozó partnerek különböző túlagulási együtthatóinak kompenzálása.

Alkalmazási területek:

- Kezdeti rögzítés a tolóajtó panelek OTTOCOLL® M 580 vagy OTTOCOLL® S 81 ragasztásánál.
- Támogató rögzítés tükrök ragasztásánál.
- PVC ablakrácsok, szűnyoghálók beszerelése.

Különleges megjegyzések:

A termék használata előtt a felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy az érintkezési területen lévő anyagok kompatibilisek vele és egymással, és nem károsítják (pl. elszíneződés). A termék területén utólag feldolgozott anyagok esetében a felhasználónak előzetesen tisztázni kell, hogy azok összetevői ill. a párolgás nem vezethet a termék károsodásához vagy változásához (pl. elszíneződéshez). Szükség esetén a felhasználónak konzultálnia kell az anyagok megfelelő gyártójával. Laptoló ajtólapok: Gyártóként csak ragasztóink terméktulajdonságait tudjuk garantálni. Ezért kizárólag a felhasználó felelőssége annak biztosítása, hogy ez megfelelő tervezéssel és megvalósítással megtörtént tesztek biztosítják a teljes szerkezet működőképességét az alkatrész teljes élettartama alatt. Ezt minden esetben megfelelő előzetes vizsgálatokkal kell garantálni! Nem alkalmas durva felületek, hab vagy gumi alapfelületekre való felragasztására.

Műszaki adatok:

Teljes szélesség [mm]	~10,0
Teljes vastagság [mm]	~1,10
Szalagvastagság bélés nélkül [mm]	~1,00
Bélés (védőfólia) vastagsága [mm]	~0,10
Tekercs hossza [m]	~25
Nyírószilárdság acélon DIN EN 1943 alapján 625 mm ² ragasztófelület alapján	[N] 40
Lehúzási szilárdság acélon a DIN EN 1939 szerint, 25 mm-es vizsgálati szélesség alapján	[N] 23
Feldolgozási hőmérséklet [°C]-tól/-ig	+18 / +35
Hőmérsékletállóság [°C]-tól/-ig	-40 / +95
Tárolási stabilitás 23 °C/50 % relatív páratartalom mellett [hónapok]	24
Színe	antracit

Ezek az értékek nem specifikációk létrehozására szolgálnak.

A specifikációinak elkészítéséhez kérem vegye fel a kapcsolatot az OTTO-CHEMIE-vel.

Előkezelés:

A ragasztandó felületeket meg kell tisztítani, és el kell távolítani minden szennyeződést, mint leválasztószereket, konzerválószereket, zsírokat, olajokat, port, vizet, régi ragasztókat/tömítőanyagokat és egyéb, a tapadást befolyásoló anyagokat. Nem porózus felületek tisztítása: Tisztítsa meg OTTO Cleaner T-vel (szellőztetési idő kb. 1 perc) és tiszta, szőszmentes ruhával. Az aljzatoknak nem lehetnek ragasztó-lepergető tulajdonságai.

Alkalmazási megjegyzések:

Különösen alkalmas: festékre, magas energiájú műanyagra (PVC, PC, ABS, stb.), fémre. Alkalmas: üvegre, kerámiára, fára, alacsony energiájú műanyagra (PE, PP, stb.), papír, karton. A maximális végső szilárdság körülbelül 24 órás felragasztási idő után érhető el.

- A ragasztótekercecseteket mindig óvja a szennyeződéstől.

Szállítási információ:

Méret	Rendelési egység	Csomagolási egység	Rendelési kód
10x1mm	1 Tekercs 25m	10db 25m-es tekercs	FIXBA

Ártalmatlanítás:

A termékmaradványok kevert műanyagként a kereskedelmi hulladékkal együtt ártalmatlaníthatók. A csomagolás (kartondobozok, fóliák) újrahasznosítható anyagok, ezért újra kell hasznosítani.

Felelősség a hibákért:

A kiadványban szereplő összes információ az aktuális műszaki ismereteken és tapasztalatokon alapul. Nem mentesítik a felhasználót a saját tesztjeik és vizsgálataik alól a feldolgozás és alkalmazás során bekövetkező lehetséges hatások nagy száma miatt. A dokumentumban szereplő információk és az Otto-Chemie e dokumentummal kapcsolatos nyilatkozatai nem minősülnek garanciának. Ahhoz, hogy a garancianyilatkozatok érvényesek legyen, külön Otto-Chemie írásbeli nyilatkozat szükséges. Az adatlapon megadott jellemzők átfogóan és részletesen határozzák meg a termék tulajdonságait. Felhasználási javaslatok nem jelentenek biztosítékot az ajánlott célra való alkalmasságra. Fenntartjuk a termék műszaki fejlődése és az új fejlesztések kapcsán felmerülő hozzáigazítás jogát. A kérdés esetén rendelkezésükre állunk, különleges alkalmazás felmerülő problémák esetén is. Ha az alkalmazás, amelyre termékeinket felhasználják, a következőkre vonatkozik: hivatalos jóváhagyási követelmény, a felhasználó felelős ezen engedélyek megszerzéséért. Ajánlásaink nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettség alól, hogy figyelembe kell venni a harmadik felek jogaiba való beavatkozás lehetőségét és szükség esetén tisztázni kell azokat. A többit illetően az Általános Szerződési Feltételeinkre hivatkozunk, különös tekintettel a bármilyen felelősségi a hibákért. Feltételeinket megtalálja a <http://www.otto-chemie.de> oldalon